

Data Sheet 3 quater

Roestvaststaal aisi 304 plat

Wnr. 1.4301/1.4307

Aisi 304/304L

X5CrNi18-10

Afnor Z7CN18-09

Eigenschappen

Austenitisch rvs, redelijk corrosiebestendig in een natuurlijke omgeving.

Niet geschikt voor hoge concentraties van zouten en zuren.

Niet bestand tegen hoge temperaturen.

- matig verspaanbaar
- doorgaans niet magnetisch
- goed polijstbaar
- 304L beter lasbaar (lager koolstofgehalte)
- niet hardbaar
- uit voorraad: geslit, geslit geslepen k320, warmgewalst, getrokken h11

Toepassingsgebied:

Voedingsindustrie, mechanische industrie, hang- en sluitwerk, bevestigingsartikelen.

