

## Data Sheet 59

### Roestvaststaal aisi 304, plaat, warmgewalst, quarto

Wnr. 1.4301  
Aisi 304  
X5CrNi18-10  
Afnor Z6CN18-09

#### **Eigenschappen**

Austenitisch rvs, redelijk corrosiebestendig in een natuurlijke omgeving.  
Niet geschikt voor hoge concentraties van zouten en zuren.  
Niet bestand tegen hoge temperaturen.

- warmgewalste platen
- dikte vanaf 15 mm
- gegloeid, gebeitst
- tolerantie klasse B
- finish 1D
- 304L beter lasbaar (lager koolstofgehalte)

#### **Toepassingsgebied:**

Drukvaten, constructie, mechanische industrie.

