

Data Sheet 53

Acier inoxydable aisi 304 profilé L, laminé à chaud

1.4301/1.4307
Aisi 304/304L
X5CrNi18-10
Afnor Z6CN18-09

Caractéristiques

Inox austénitique avec une bonne résistance à la corrosion dans un environnement naturel. Pas approprié aux concentration acides et salines. Pas résistant aux hautes températures.

- recuit et décapé
- laminé à chaud
- livrable en longueurs de 6 mètres
- angles extérieurs aigus, angles intérieurs arrondis
- bonnes caractéristiques à basses températures
- polissable
- non-durcissable
- mauvais conducteur thermique

Domaines d'application :

L'industrie alimentaire et l'industrie laitière, diverses constructions.

