

Data Sheet 55

Acier inoxydable aisi 316 profilé L, laminé à chaud

1.4404

Aisi 316L

X2CrNiMo17 -12-2

Afnor Z3CND17 11 02

Caractéristiques

Inox 316 austénitique avec une meilleure résistance à l'inox 304 grâce au molybdène 2 à 2,5 %

Ne résiste pas à des hautes températures, pas d'utilisation prolongée au-dessus de 400°C

- laminé à chaud
- recuit et décapé
- livrable en longueurs de 6 mètres
- angles extérieurs aigus, angles intérieurs arrondis
- bonnes caractéristiques à basses températures
- polissable
- non-durcissable

Domaines d'application :

L'industrie alimentaire, mécanique, pharmaceutique, l'industrie chimique et pétrochimique, constructions diverses.

